

DELO[®]-ML 5250

1K | anaerob härtend

frei von Lösungsmitteln | mittelfest, ungefüllt

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- Standardprodukt zum Dichten von metallenen Gewindeverbindungen mit DIN-EN-DVGW-Zulassung; DIN-EN-DVGW-Registriernummer: NG-5146BL0234

Typischer Einsatzbereich

- -60 - 150 °C
- Metallverklebungen
- Schraubensicherung und Gewindedichtung

Aushärtung

Aushärtungszeit

*bis zur Anfangsfestigkeit
bei RT ca. +23 °C
anaerob an zinkphosphatierten Schrauben* 3 - 10 min

*bis zur Endfestigkeit
bei RT ca. +23 °C
anaerob an zinkphosphatierten Schrauben* 24 h

Verarbeitung

Typische Schichtdicke 0,05 - 0,1 mm

Typische Schichtdicke mit Wärme oder Aktivator 0,3 - 0,4 mm

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

*bis <= 600 ml
bei 0 °C bis +25 °C* 6 Monat(e)

Technische Eigenschaften

Farbe unausgehärtet blau

Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke blau

Fluoreszenz fluoreszierend

Kennwerte

Dichte <i>in Anlehnung an DIN 66137-2 flüssig</i>	1,12	g/cm ³
Viskosität <i>in Anlehnung an DIN 53019 flüssig Rheometer Scherrate: 10 1/s Spalt: 500 µm</i>	1500	mPa·s
Losdrehmoment <i>in Anlehnung an ISO 10964 Stahl zinkphosphatiert Stahl zinkphosphatiert Anzugsmoment: 46 N·m bei ca. +23 °C 24 h</i>	63	N·m
Losdrehmoment <i>in Anlehnung an ISO 10964 Stahl zinkphosphatiert Stahl zinkphosphatiert bei ca. +23 °C 24 h</i>	26	N·m
Zugscherfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN 1465 Stahl Stahl Vorbehandlung: sandgestrahlt bei ca. +23 °C 72 h</i>	8	MPa
Druckscherfestigkeit <i>in Anlehnung an ISO 10123 Stahlwelle Stahlnabe bei ca. +23 °C 1 h</i>	2	MPa
Druckscherfestigkeit <i>in Anlehnung an ISO 10123 Stahlwelle Stahlnabe bei ca. +23 °C 24 h</i>	20	MPa

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen.

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO.

Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT