




niedrigviskos		kennzeichnungsfrei / ISEGA Nr. 40680 U 15 / NSF Listed P1(Reg. No. 151975)	
Basis	Methoxyethyl Cyanacrylat		
Farbe	transparent, farblos		
Viskosität 25°C (Brookfield)	ca.40 - 60 mPa.s		
Dichte	ca. 1,14 g/cm ³		
Spaltfüllvermögen	< 0,1 mm		
Temperaturbeständigkeit von	-50 bis +80°C		
Handfestigkeit	ca. 5 - 90 Sekunden		
Endfestigkeit	24 Stunden		
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C, kühl, dunkel und trocken	12 Monate		
Neueste Generation Cyanacrylatklebstoff			
<ul style="list-style-type: none">o geruchloso kein Ausblüheno einfache Anwendungo transparentes Verkleben von PMMA	<ul style="list-style-type: none">o bleibt flexibel schnelle Handfestigkeito keine Beeinträchtigung von elektronischen Bauteilen		
Anwendungsgebiete			
Neu entwickelte Produktionsmethode zur Verklebung unterschiedlichster Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander. Trotz Restflexibilität erzielt MD GLUE XTREME sehr hohe Festigkeiten bei den meisten Werkstoffen.			
Verarbeitungshinweise			
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. MD GLUE dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile zusammen fügen und zusammenpressen. Die Teile sollten wegen der teilweise geringen Fixierzeit möglichst genau positioniert werden. Die Handfestigkeit ist nach ca. 5 - 90 Sekunden und die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden erreicht. MD GLUE XTREME härtet bei Raumtemperatur in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen. Um die Aushärtung zu beschleunigen, kann unser Aktivator Nr. 9 eingesetzt werden. Bei Werkstoffen wie PP, PE, PTFE oder Silikon müssen die Teile mit z.B. unserem MD Primer Nr. 7 vorbehandelt werden.			
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.			

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Fixierzeit/ Scherfestigkeit		
	Fixierzeit (Sek.)	Scherfestigkeit (N/mm ²)
ABS	20	12 - 13
Baustahl	10	9,2 - 13,9
Polymethylmethacrylat	150	6 – 8
Polycarbonat	35	8,2 – 9,8
Aluminium	30	2,8-4,8
Kiefernholz	35	10,0 – 13,7
Buchenholz	25	9,0 - 12,3
Eichenholz	105	9,6 - 11,7
PVC	30	5,3-7,8

Materialbruch



RoHS konform

Verpackungseinheit	Artikelnummer
12 Dosierflaschen á 25 g	MGL.X1.F25
18 Dosierstifte á 12 g	MGL.X1.F12

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de