



Vibra-TITE® 2241

Allgemeine Eigenschaften

Technologie/Basis	Ethyl-2-Cyanacrylat
Produkttyp	Klebstoff
Aushärtung	Feuchtevernetzend
Mechanische Eigenschaften	Semistruktuell
Farbe	Schwarz
Produktlinie	Xtraflex
Anwendungsfelder	Bauanwendungen Automobilindustrie Transportindustrie Industrieanwendungen Montage und Reparatur Electronics
Produktvorteile	Schnell härtend Hohe Temperaturbeständigkeit Teilflexibel

Technische Daten

Allgemein

Physikalische Eigenschaften		
Dichte	1,06 g/cm ³	
Flammpunkt	82,5 °C	
Verarbeitungseigenschaften und Parameter		
Viskosität	2.000 mPa·s bis 4.000 mPa·s	158 1/s; Kegel-Platte; 20 °C
Aushärtegeschwindigkeit	30 s bis 90 s	Stahl
Aushärtegeschwindigkeit	6 s bis 16 s	EPDM
Aushärtegeschwindigkeit	> 60 s	Holz (Buche)
Aushärtegeschwindigkeit	7 s bis 13 s	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)